



Legierungsprogramm EMH

Diese Werkstoffliste dient lediglich der allgemeinen Orientierung. Unsere Verarbeitungs- und Liefermöglichkeiten gehen weit über die genannten Legierungen hinaus.

Sprechen Sie uns mit Ihren individuellen Vorstellungen an!

Wir beraten Sie rund um das Thema „Rohre aus Kupfer und Kupferlegierungen“:

Legierungsauswahl, Formbarkeit, Anarbeitung, Komponentenfertigung und Logistiksysteme sind nur einige Themen, die wir gerne mit Ihnen erörtern.

Stellen Sie Ihre Anfrage an
+49 2265 993 0
info@mueller-hespert.de

Kurzzeichen	Werkstoff-Nr.	Kurzzeichen	Werkstoff-Nr.	Werkstoff-Nr. / -bezeichnung		
EN		DIN		UNS	BS	NF
Cu-DHP	CW024A	SF-Cu	2.0090	C12200	C106	Cu-b1
Cu-ETP	CW004A	E-Cu57	2.0060	C11000	C101	Cu-a1
Cu-HCP	CW021A	SE-Cu	2.0070	C10300	*	*
CuCr1Zr	CW106C	CuCrZr	2.1293	C18150	CC102	*
CuFe2P	CW107C	CuFe2P	2.1310	C19400	*	*
CuNi10Fe1Mn	CW352H	CuNi10Fe1Mn	2.0872	C70600	CN102	CuNi10Fe1Mn
CuNi12Zn24	CW403J	CuNi12Zn24	2.0730	C75700	NS104	CuNi12Zn24
CuNi18Zn20	CW409J	CuNi18Zn20	2.0740	*	NS106	CuNi18Zn20
CuNi20	*	CuNi20	2.0822	*	CN104	CuNi20
CuNi30Mn1Fe	CW354H	CuNi30Mn1Fe	2.0822	C71500	CN107	CuNi30Mn1Fe
CuZn10	CW501L	CuZn10	2.0230	C22000	CZ101	CuZn10
CuZn15	CW502L	CuZn15	2.0240	C23000	CZ102	CuZn15
CuZn20Al2As	CW702R	CuZn20Al2	2.0460	C68700	CZ110	Cu-Zn22Al
CuZn28Sn1As	CW706R	CuZn28Sn1	2.0470	C44300	CZ111	Cu-Zn29Sn1
CuZn30	CW505L	CuZn30	2.0265	C26000	CZ106	CuZn30
CuZn35Pb1	CW600N	CuZn36Pb1,5	2.0331	C34000	CZ118	*
CuZn35Pb2	CW601N	CuZn36Pb1,5	2.0331	C34200	CZ118	*
CuZn36	CW507L	CuZn36	2.0335	C27200	CZ108	CuZn36
CuZn36As	*	*	*	*	*	*
CuZn36Pb2As	CW602N	*	*	C35330	CZ132	*
CuZn37	CW508L	CuZn37	2.0321	C27400	CZ108	CuZn36
CuZn37Pb0,5	CW604N	CuZn37Pb0,5	2.0332	C33500	*	*
CuZn38Pb1	CW607N	CuZn38Pb1	*	C37000	CZ129	*
CuZn38Pb2	CW608N	*	*	*	CZ128	*

* nicht genormt

